		KLEUR	TOEPASSING: STAAL	TOEPASSING: E-COATING	TOEPASSING: GEGALVANISEERD	TOEPASSING: ALUMINIUM	TOEPASSING: ALUMINIUM VELGEN	TOEPASSING: GLASVEZEL	TOEPASSING: HARD KUNSTSTOF	TOEPASSING: ZACHT KUNSTSTOF	UITERLIJK: SOORTELIJK GEWICHT kg/l	UITERLIJK: VERPAKKING kg/liter	MENGEN: MENGVERHOUDING % op gewicht	MENGEN: HOUDBAARHEID bij 20°C.	DROGEN: SCHUURBAAR 20°C.	DROGEN: SCHUURBAAR IR 60°C.	DROGEN: TEMP. BESTENDIG °C	PAGINA
GAP 00	GAPOL		●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	1,83	2kg/1,09l	2%	4-5′	<25′	10′	80 °C	64
GAP 10	MULTI		●●		●	●		●●			1,81	2kg/1,10l	2%	4-5′	<20′	5′	80 °C	64
GAP 20	FINE		●●					●			1,68	2kg/1,19l	2%	4-5′	<15′	10′	80 °C	64
GAP 25	ZELF-NIVELLEREND		●●					●			1,16	1kg/0,85l	2%	3′	15-20′	5-10′	80 °C	65
GAP 30	LIGHT		●●		●	●		●●			1,36	1,5kg/1,09l	2%	4-5′	<15-20′	5-10′	80 °C	66
GAP 31	ULTRA LIGHT		●●	●	●	●		●●			1	1kg/1l	1-3%	3-5′	<30′	4′-5′	80 °C	66
GAP 33	EXTRA LIGHT		●●	●	●	●		●●			1	3kg/3l	1-3%	3-5′	<30′	4′-5′	80 °C	66
GAP 40	FIBER		●			●		●●			1,61	1,8kg/1,11l	2%	4-5′	<20′	10′	80 °C	67
GAP 50	ALU		●●		●●	●●	●●	●			1,53	2kg/1,30l	2%	4-6′	<20′	10′	80 °C	67
GAP 70	PLASTFILL							●	●	●●	1,3	1kg/0,75l	1-3%	3-5′	<30′	4′-5′	80 °C	68
GAP 90	LICHT EN GEMAKKELIJK		●●		●●			●	TSP 030	TSP 030	1,24	1,9kg/1,5l	2%	3-4′	15-20′	5-10′	80 °C	69
GAP 93	LICHT EN GEMAKKELIJK		●●		●●			●	TSP 030	TSP 030	1,24	3,9kg/3l	2%	3-4′	15-20′	5-10′	80 °C	69
DEB 12	PB-SN		●●		●●	●●	●●		TSP 030	TSP 030	1,3	1L/1,3kg	1-3%	3-4′	<30′	-	180° C MAX 15′!	67

Verharder

GAP 51 voor alle GAP plamuren

DEB 51 voor DEB 12

Bewaren

Houdbaarheid plamuur: 18 maanden
Houdbaarheid verharder: 12 maanden

●● Zeer geschikt
● Geschikt

Droog | Vorstvrij | Niet in direct zonlicht | Verharder