FINIXA
paint processing products

TDS

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE
SOF 11 – Finixa chiffons de polissage

Données Techniques	
Méthode de production	Spun lace
Samenstelling	Viscose 67% Polyester 33%
Couleur	Blanc avec perforation
Poids	± 40 gr/m²
Epaisseur	0.48 mm
Elasticité *(ERT 20.2-89)*	25% MD 95% CD
Elongation *(ERT 20.2-89)*	35 N/5 MD 14 N/5 CD
Temps d'absorption	< 2 Sec
Point de rupture *(ERT 50.3-93)*	4 cm MD 2.5 cm CD
PH *(SFS 4593)*	7
Reste à sec *(EP)*	< 8%
Fluorescence	Conform
Soluble à l'eau et à l'éther *(EP)*	< 0.5%

EP = European Pharmacopoeia

Caractéristiques

- ✓ usage multiple
- ✓ sans liant
- ✓ ne raye pas
- ✓ souple et doux
- ✓ fibres neuves
- ✓ très absorbant
- ✓ résiste aux bases et solvants
- ✓ bonne élasticité
- ✓ rouleau sans mandrin en boîte distributrice

Applications

Emballage

A plat en boîte

Bobine en boîte distributrice

Ces données sont informatives et sans engagement. Chemicar ne peut être responsable pour n'importe quel usage de ces infos. Il ne s'agît pas de spécifications mais de caractéristiques typiques.
La fiche de sécurité est disponible sur simple demande sauf exception. Les caractéristiques des produits peuvent changer à l'usage avec des produits d'autre nature. Toute information est susceptible à des modifications sans avis préalable.

Chemicar Europe nv
Baarbeek 2
2070 Zwijndrecht
België-Belgium

T.: +32 3 234 87 80
F.: +32 3 234 87 89
info@chemicar.eu
www.chemicar.eu